

FINA A FRIO

BITOLA MSG	ESPESSURA			POL	PESO Kg/m ²
	MILÍMETRO				
	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO		
12	2,66	2,43	2,89	0,105"	21,4
13	2,28	2,08	2,48	0,090"	18,3
14	1,90	1,72	2,08	0,075"	15,3
15	-	-	-	-	-
16	1,52	1,37	1,67	0,060"	12,2
17	1,37	1,24	1,50	0,054"	11,0
18	1,21	1,11	1,31	0,048"	9,8
19	1,06	0,96	1,16	0,042"	8,5
20	0,91	0,82	1,00	0,036"	7,3
21	0,84	0,75	0,93	0,033"	6,7
22	0,76	0,68	0,84	0,030"	6,1
23	0,68	0,60	0,76	0,027"	5,5
24	0,61	0,53	0,69	0,024"	4,9
25	0,53	0,48	0,58	0,021"	4,3
26	0,46	0,41	0,51	0,018"	3,7
27	0,42	0,37	0,47	0,016"	3,4
28	0,38	0,33	0,43	0,015"	3,1
29	0,34	0,30	0,38	0,014"	2,7
30	0,31	0,27	0,35	0,012"	2,4